



ООО «РУ НПП Агринол»
Строительная, 3а,
г.Бердянск, Запорожская область,
Украина, 71100
тел/факс +38 (06153) 60-600 (многоканальный)

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 33969 от 03.07.2014

Масло для автоматических трансмиссий

Agrinol ATF IID



ТУ У 23.2-36451680-134:2010

Гарантийный срок хранения - 3 года со дня изготовления

Грузополучатель:

Кооперация Фармко

кол-во: 10 по 0,009 т

НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОРМЫ, для МАРОК		Фактически Agrinol ATF IID	Методы испытания
			для партии №	
	Agrinol ATF IID	Agrinol ATF III	10 03.2014	
1. Вязкость кинематическая при 100°C, мм²/с	7,5±0,5	7,5±0,5	7,15	ДСТУ ГОСТ 33
2. Индекс вязкости, не менее	150	170	158	ДСТУ ГОСТ 25371
3. Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	185	175	191	ГОСТ 4333
4. Температура застывания, °C, не выше	Минус 42	Минус 45	Минус 42	ГОСТ 20287
5. Цвет	Красный		Соответствует	Визуально
6. Коррозионное воздействие на металлы, баллы, не более	16	16	16	ГОСТ 2917
7. Массовая доля серы, %, не менее	0,4	0,1	0,42	ГОСТ 1437
8. Зольность сульфатная, %, не более	0,1	0,1	0,08	ДСТУ ГОСТ 12417
9. Массовая доля воды, %, не более	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие	ГОСТ 2477
10. Массовая доля механических примесей, %, не более	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие	ГОСТ 6370
11. Плотность при 20°C, кг/м³, не более	890	890	853	ГОСТ 3900
12. Изменение массы резины марки УИМ-1 после испытания в масле в течении 72ч. при 80°C, %, не более	5	5	4,5	ГОСТ 9.030
13. Трибологические характеристики на четырехшариковой машине трения при (20±5)°C: - диаметр пятна износа при нагрузке 314 Н, мм, не более	0,5	0,5	0,42	ГОСТ 9490

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ У 23.2-36451680-134:2010

Начальник ОТК

Т.В. Горбачева

