Смазка ПВК

Отличните консервационни свойства и достъпна цена, обуславят широкото приложение на тази консервационна смазка.

Състав – минерална, на база петролатум и сгъстител церезин и противокорозионни присадки.

Външен вид – Гъст, прилеплив крем със светло жълт до най-често кафяв цвят (цвета се определя от използваната марка петролат)

Свойства – Температурен диапазон на приложение от **-50** до **+50^0**C. Над +50^{0}C започва да се топи, а смазочният филм напълно се свлича от наклонени или вертикални повърхности. Наличната присадка спомага при температури под и близо до +50°C смазочният филм да не свлича изцяло. При по-ниски температури вискозитетата се увеличава, смазката се сгъстява, а смазочният филм - втвърдява. Губи подвижност при температури под 10^{0}C и нанасянето и е затруднено. **Смазка ПВК** запазва своята защитна способност до **-50^{0}C**. Рядко при резки температурни колебания може да се появят пукнатини по защитния филм. **Смазка ПВК** е особено устойчива на вода, с ниска изпаряемост е, с високо съпротивление на окисление, добра колоидна стабилност и адхезия. Това обуславя отличните и защитни свойства за предпазване от корозия на хоризонтални и вертикални повърхности. При оценка на открити повърхности намирали се под защитен филм от **смазка ПВК** в продължение на 7 години не са отбелязани корозионни изменения по метала.

Наименование на показателя, единици	Норма	Методи на изпитване
Температура на прокапване, ^{0}C, не по-ниска от	60	ASTM D 566
Пенетрация при 25^{0}C, без разбъркване, мм/10	90-150	ГОСТ 5346 Метод В
Защитни свойства при 50^{0}C за 30 часа на пластини Ст40 или 50	Издър.	ГОСТ 9.054 метод 1
Температура на свличане на филма, ^{0}C по-ниска от	50	ГОСТ 6037, п.4.3
Корозионно въздействие на метали (мед М10, МОб,- 1,1б, -1к)	Издър.	ГОСТ 9.080 п.4.4
Съдържание на водоразтвор.киселини, реакция на H_2O извлек	сл.роз.	ГОСТ 6307 п.7.4
Киселинно число, мг КОН на 1 г продукт	0,5 – 1	ГОСТ 5985 п.4.5

Приложение

За защита от корозия на метални изделия с произволна форма и размери. Предотвратява ръждясването на изделия от черни и цветни метали опаковани в тара или съхранявани без опаковка, в закрити складове, под навеси и даже на открити площадки. Разбира се при пряко въздействие на неблагоприятни атмосферни и други фактори като валежи, вятър и слънце, ефективността на смазочния филм се снижава.

И при най-екстремните условия **смазка ПВК** е способна да защищава металите от корозия в течение на няколко години (от 2 до 10) в зависимост от условията на съхранение на механизмите.

Срок на годност – 5 години по ГОСТ (но и при съхранение до 10 години не се наблюдавани отклонения)

Опаковки – метални бидони по 16 кг

К-я „Фармко”, Пловдив ул.”Мечников” №4, т. 032.640078, ф. 032.640080
Складове: Пловдив: т/ф 032.940615, София т/ф 02.9714530,
www.pharmcobg.com, www.pharmco-shop.com