



ООО «РУ НПП Агринол»
Строительная, 3а,
г.Бердянск, Запорожская область,
Украина, 71100
тел/факс +38 (06153) 60-600 (многоканальный)

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 25253 от 02.06.2016

Масло трансформаторное Т - 1500



072

ГОСТ 982-80 с изм.1-3

Гарантийный срок хранения - 5 лет со дня изготовления

Грузополучатель:

Кооперация Фармко

кол-во: 11 по 0,175 т

Название показателя	НОРМА	Фактически	Методы испытания
		для партии №	
		19	
		04.2016	
1. Вязкость кинематическая, сСТ, мм ² /с - при 50°C, не более - при минус 30°C, не более	8 1100	5,56 734,66	ДСТУ ГОСТ 33 ASTM D 445
2. Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,01	0,003	ГОСТ 5985 ASTM D 974
3. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °C, не ниже	135	139	ГОСТ 6356
4. Содержание водорастворимых кислот и щелочей	Отсутствие	Отсутствие	ГОСТ 6307
5. Содержание механических примесей	Отсутствие	Отсутствие	ГОСТ 6370
6. Температура застывания, °C, не выше	Минус 45	Минус 45	ГОСТ 20287 ASTM D 97
7. Натровая проба, оптическая плотность, не более	0,4	0,33	ГОСТ 19296 и п. 5.2 настоящего стандарта
8. Прозрачность при 5°C	Выдерживает	Выдерживает	По п. 5.3 настоящего стандарта
9. Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более	1,5	0,5	ГОСТ 20284 ASTM D 1500
10. Стабильность против окисления, не более - масса летучих низкомолекулярных кислот, мг КОН на 1г масла - массовая доля осадка, % - кислотное число окисленного масла, мг КОН на 1г масла	0,04 Отсутствие 0,2	0,012 Отсутствие 0,085	ГОСТ 981 с дополнением п. 5.4 настоящего стандарта
11. Тангенс угла диэлектрических потерь при 90°C, %, не более	0,5	0,1	ГОСТ 6581 и п. 5.5 настоящего стандарта
12. Плотность при 20°C, г/см ³ , не более	0,885	0,832	ГОСТ 3900 ASTM D 1298
13. Напряжение пробоя, кВ*	не нормируется	58	ГОСТ 6581

Заключение: продукт соответствует требованиям ГОСТ 982-80 с изм.1-3

Начальник ОТК

Т.В. Горбачева

