

МАСЛА ЗА НАПРАВЛЯВАЩИ ПАРАЛЕЛИ

Агринол ИНСП-20, ИНСП-40, ИНСП-65, ИНСП-110

Състав: Дестилатни, остатъчни и смес от дестилатни и остатъчни нефтени масла от сернист нефт селективна очистка с добавени адхезионна, противозадирна, солибилизираща и антипенна присадки

Област на приложение:

Агринол ИНСП-20, -40: леко и средно натоварени хоризонтални направляващи на плъзгане на оборудване за стругове.

Агринол ИНСП-65: средно и тежко –натоварени хоризонтални като и вертикални направляващи. Вертикалните и хоризонтални направляващи са на обща система на смазване.

Агринол ИНСП-110: вертикални направляващи, а също и хоризонтални направляващи с вертикални стени на голяма площ. Зъбни и червячни предавки, ексцентрици, остроозъбни механизми.

Основни експлоатационни свойства:

- обезпечават висока плавност на преместване на супорти, плотове, плъзгачи и други възли.
- ниско пенообразуване
- добри противоизносни свойства
- ефективният пакет присадки позволява маслото да се използва в хидросистеми, зъбни и червячни предавки, циркулационни смазочни системи на лагери

Наименование на показателя	ИНСП-20	ИНСП-40	ИНСП-65	ИНСП-110	Метод на изпитване
Съответствие по ISO VG (ISO 6743)	32(G)	68(G)	100(G)	220(G)	
1.Кинематически вискозитет при 40°C, cSt	20-30	50-70	100-110	175-200	ГОСТ33
2.Киселинно число, мг КОН/г, не по-вече	2.0	2.0	2.0	2.0	ГОСТ 5985
3.Температура,°C: -пламване на открито, не по-ниско -на застиване, не по-високо	190 -20	190 -20	190 -20	210 -15	ГОСТ 4333 ГОСТ 20287
4.Плътност при 20°C, кг/м³, не по-вече	906	908	910	920	ГОСТ 3900
5.Механични примеси,%	0.04	0.04	0.04	0.04	ГОСТ 6370
6.Вода, %, не повече от	следи	следи	следи	следи	ГОСТ2477
7.Цвят, ед. ЦНТ, не повече от	6.0	6.0	6.5	7.0	ГОСТ 20284
8.Пепел, %, в граници	0.15-0.25	0.15-0.25	0.15-0.25	0.15-0.25	ГОСТ 1461
9.Корозия върху метали	издържа	издържа	издържа	издържа	ГОСТ19199
10.Трибологически характеристики на ЧСМ при / 20±5/°C: -Индекс на задиране, Н, не по-малко -критично натоварване, Н, не по-малко -натоварване на заваряване, Н, не по-малко	286 720 1960	333 780 2200	355 872 2200	372 872 2450	ГОСТ 9490

Гарантиран срок на съхранение: 3 години от датата на производство