



AGUILA AUREA EH-2 Green

Описание:

Смазочна грес с висока производителност на база литиев-калциев сапун и смес от високо рафинирани минерални масла, специални полимери и добавки с отлични качества.

Приложения:

Aguila Aurea EH-2 Green е специално предназначена за смазването на всички видове механизми изложени на високи натоварвания чрез използването на централизирани смазочни системи.

Предимства:

Специално проектираната формулировка на тази грес и придава свойството лесно да бъде изпомпване през централните смазочни системи, избягвайки запушването на филтрите, което се получава с използването на конвенционалните гresi.

В допълнение **Aguila Aurea EH-2 Green** осигурява прилепчив и стабилен смазочен филм дори в условията на високо натоварване, предпазвайки от контакт на метал с метал, намалявайки триенето и износването.

Гореспоменатите свойства в комбинация с балансирания пакет присадки за защита от ръжда осигуряват цялостна защита на механизмите и удължават експлоатационният им живот.

Грес Aguila Aurea EH-2 Green не съдържа тежки метали като олово, барий и антимон, както и хлор което допринася за опазването на околната среда.

Свойства:

- ✓ Добра окислителна стабилност;
- ✓ Висока механична стабилност;
- ✓ Отлични свойства срещу износване и намаляване на триенето;
- ✓ Висока устойчивост на големи натоварвания;
- ✓ Отлична защита от корозия;
- ✓ Отлично изпомпване дори при ниски температури;
- ✓ Отлична устойчивост на вода;

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Обичайните свързани с боравенето на смазочни материали.
- Избягвайте прекомерно гресирание, както и прекалено чести периоди на повторно смазване.

- Дръжте опаковките затворени, за да се избегне замърсяване
- Не смесвайте с различни естествени греси.

Одобрение от Komatsu

Типични физикохимични характеристики:

Наименование на показателя	Стойност
Цвят	Зелен
Сгъстител	Литиево-калциев сапун
Естество на базовото масло	минерално масло
Кинематически визкозитет на базовото масло при 40°C, cSt	460
NLGI клас	2
Работна пенетрация 25°C 60W, (0,1mm)	285
Работна пенетрация 25°C 10 ⁵ W, (0,1mm)	315
Точка на прокапване	193
Изпитание на ЧСМ	
✓ Натоварване на срязване (кг)	Min. 340
✓ Диаметър на задиране 1 h/40 kg, (mm)	Max. 0,60
Emcor тест за корозия, DIN 51802	Max. Grade 0
Устойчивост на вода 3 часа/90°C, DIN 51807	Grade 0
Устойчивост на отмиване с вода 1ч./80°C, (%), ASTM D-1264	< 2
Корозия на мед, 24 часа 100°C, ASTM D-4048	Max 1 b
Устойчивост на окисляване 100°C/100 часа, ASTM D-942	0,3
Температурен диапазон °C	-20 до +120
Връхна температура °C	140

Срок на годност: 4 години в оригинални опаковки

Опаковки: варел 185 кг, бидон от 18 кг, картуши 0,4 кг