



## Грес BESLUX SULPLEX M-2 PLUS

ВИСОКО ЕФЕКТИВНА АНТИКОРОЗИОННА СМАЗОЧНА ГРЕС

### ОПИСАНИЕ

**BESLUX SULPLEX M-2 PLUS** се предлага като грес с превъзходно смазване и антикорозионен капацитет за да се избегне износването на контактните метални повърхности както и с превъзходен капацитет на запълване за да се избегне проникването на течности или замърсяване, което може да съкрати полезния живот на механизма.

Греста е формулирана с висока точка на прокапване на съгъстителя, висока устойчивост на чешмяна, солена вода и пара.

### ПОЛЗИ

- Висока точка на прокапване
- Висока антикорозионна устойчивост в солена атмосфера
- Отлична устойчивост на студена и топла вода
- Висока течливост и прилепчивост
- Висока механична стабилност
- Висока смазочна способност
- Изключителен капацитет на натоварване

### ПРИЛОЖЕНИЕ

- Търкалящи се лагери;
- Смазване на лагери при непрекъснато леене на стомана;
- Лагери и ролки, сушилни и направляващи в целулозо-хартиената промишленост;
- Тежко натоварени лагери и механизми с бавни и средни скорости на въртене;
- Смазване лагери на ролки на пелет преси;
- Механизми основно изложени на високи температури, вариращи от -20 до +160°C
- Защита на частите в морска атмосфера;
- Нос и различни механизми на веслата и лодката
- Лагери и механизми потопени в сладка или солена вода;
- Вериги и водачи основно в корозионна морска вода
- Алуминиеви и стоманени въжета;
- Защита от корозия на метални повърхности, включително в морска среда;

## ВНИМАНИЕ

- Обикновените неща при боравене и употреба на грес;
- Пазете опаковката затворена за да се избегне замърсяване;
- Не смесвайте с други греси без да се консултиране с нас за съвместимост;

## ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристики                                   | Типични стойности          |
|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Цвят                                             | Жълто до кафяв             |
| Сгъстител , тип сапун                            | Калциев сулфонат           |
| Базово масло                                     | минерално                  |
| Вискозитет на базово масло при 40°C, cSt         | ISO 220                    |
| NLGI клас на консистенция                        | 2                          |
| Работна пенетрация 60 W, (0,1mm)                 | 265-295                    |
| Работна пенетрация при 10 <sup>5</sup> W (0,1mm) | Max. 310                   |
| <b>Точка на прокапване, °C</b>                   | <b>Min. 270</b>            |
| Окислителна стабилност, 100°C/100h(mbar)         | Max. – 0,5                 |
| EMCOR тест корозия( DIN 51802)                   |                            |
| - С дестилирана вода                             | Ниво 0                     |
| - Със солена вода                                | Ниво 0                     |
| Измиване на вода, 80°C, %                        | Max. 2                     |
| <b>Солена аерозолна камера, h</b>                | <b>Min. 1000</b>           |
| <b>EP/AW свойства:</b>                           |                            |
| - Натоварване на срязване, kg                    | <b>Min. 600</b>            |
| - Диаметър на износване, 1h/40kg, (mm)           | <b>Max. 0,60</b>           |
| <b>Работна температура, °C</b>                   | <b>От минус 20 до +160</b> |