

PROTECT FL 100

ПРОНИКВАЩО МАСЛО ЗА ДЪЛГОТРАЙНА ЗАЩИТА ОТ КОРОЗИЯ

ОПИСАНИЕ

Прозрачна, безцветна течност, не съдържа мазнини. Продуктът гарантирано не съдържа силикон и о-фосфорна киселина. Без хлорсъдържащи разтворители.

Ефективно предпазва от корозия и създава немазен и неизсушаващ се филм.

Елиминира леки и тежки въглеводороди, не допуска запалване, не образува смола.

Стабилен продукт с удивително повърхностно напрежение.

Напълно безцветен, той подобрява условията на работа. Не е фотохимически активен.

Не дразни.

Отблъсква водата, използваем за мокри повърхности. Ниско налягане на парите при употреба при максимални температури.

Съвместим с всички пластмасови материали и еластомери, не уврежда рисунки и бои.

Препоръчва се след обработка на метала с разтворими масла. Предпазва от петна, причинени от киселинността на ръцете.

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Части на копирни машини.
- Прецизни инструменти и части.
- Матрици, прототипи.
- Инструменти, щамповаци инструменти.
- Производството на болтове и винтове, Улеи и щифтове.
- Улеи на стругове, почистване на смола, шарнири, оси.
- Кабели с изолация. Електромеханични контакти.
- Шарнири, фланци, водачи. Колони, улеи.
- Телескопични антени. Автомобилни купета. Рами.
- Средство за основен ремонт.
- Предпазване на матриците в лаярството, стъклопроизводството, издуването на пластмаса.
- Използва се във флота.

ФИЗИКО ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

СВОЙСТВА	МЕТОД	СТОЙНОСТ	ЕДИНИЦА
Вид	визуален	прозрачен	
Киселинност	ASTM D 847	0,2	% mass
Цвят	Visual	Безцветен	
Сулфатни остатъци	NF T 60 144	0	% mass
Корозия на медта за 24 ч. при 100°C	ASTM D 4048	1a	котировка
Плътност на изпарението при 1013 kPa, за въздух =1		1,2	
Физическо състояние	визуален	течност	

Разтворимост във вода		0	ppm
Плътност при 20°C	NF EN ISO 12 185	785	kg/m ³
ODP потенциал за унищожаване на озона		0	фактор
Естество на маслото		Синтетично	
Мирис	обонятелен	лек	
Точка на възпламеняване при затворена капачка	ISO 2719	64	°C
Анелинова точка	NF M 07 021	70	°C
Време на полимеризация при 25°C		2	час
Защита от корозия	NFX 41002	120	h
(тест солен спрей)			
Степен ръжда след 120 часа	ISO 4628/3	0	бала
Степен ръжда след 240 часа	ISO 4628/3	5	бала
Ароматно съдържание	NF M 07 024	0	% v/v
Съдържание на бензол	ASTM D 4367	0	ppm
Съдържание на сяра	GCMS, ASTM D 1744	0	ppm
Напрежение – макс.	IEC 156	60000	v
Напрежение на изпаренията REID при 20°C	NF M 07 007	0,2	kPa
Повърхностно напрежение при 20 °C	ISO 6295	24,6	dyne/cm
Кинематичен вискозитет при 40°C	NF T 60 100	1,50	mm ² /s-1
Дебелина на влажния филм		15	μ
Дебелина на сухия филм		5	μ

Опаковки: спрей флакон, пл. туба 20 литра

Дистрибутор: К-я „Фармко“, Пловдив ул. „Мечников“ №4, т. 032.640078, ф. 032.640080
Складове: Пловдив: т/ф 032.940615, София т/ф 02.9714530, 087.9442112; Сливен м.0879.435783
www.pharmacobg.com, www.pharmco-shop.com