NEOLUBE GR 170 АЕРОЗОЛ



ЛИТИЕВА, МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ГРЕС, ПРОТИВ ИЗНОСВАНЕ, ЗА ЕКСТРЕМНИ НАТОВАРВАНИЯ

ОПИСАНИЕ

Тази грес особено добре полепва по повърхностите; специално се препоръчва за решаване проблемите с износването в механизми подложени на силно натоварване.

Греста е чиста, не се стича, нанася се в тънък слой.

Съдържа EP присадки и антиокислителни добавки, осигуряващи добрата защита от корозия на обработваните с греста механизми.

Притежава добра устойчивост на вода.

Подходяща е за силни натоварвания и високи скорости. Работни температури от -30 до + 180^0 C

Аерозолният продукт използва пропелент CO_2, който не е вреден за околната среда,и патентована система за пълнене, при която във флакона се зарежда 97% активен продукт от декларирания нетен обем – което позволява продуктът да се използва три пъти по-дълго време!

ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходяща е за смазване на всякакви открити механизми:

- Предавателни механизми; Редуктори; Червячни предавки; Зъбни колела
- Зъбни рейки (водач); Вериги
- Пиньони; Карданни съединения;
- Системи за насочване на съчмите
- Плъзгащи се лагери;
- Ябълковидни съединения;
- Трапецовидни винтове;

ОПАКОВКИ

Код на артикула: 100092 – аерозоли от 650 мл – 12 броя в кутии

Дистрибутор в България:
К-я „Фармко”, ул. Мечников № 4, Пловдив 4002
www.pharmcobg.com тел. 032.640078, факс 032.640080;
складове:Пловдив т/ф 032.940615, София т/ф 02.971453

ISO 170 АЕРОЗОЛ

ЛИТИЕВА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ГРЕС, ПРОТИВ ИЗНОСВАНЕ, ЗА ЕКСТРЕМНИ НАТОВАРВАНИЯ

ТИПИЧНИ ФИЗИКО-ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

СВОЙСВО	СТАНДАРТ	СТОЙНОСТ	ЕДИНИЦА
Външен вид	Визуално	Гладка, стичаща се маса	
Цвят	Визуално	Светло жълт	
Сулфатен остатък	NF T60 144	2	мас.%
NLGI клас	NLGI	2	
Корозия на медно фолио, 24 часа при 100^0 C	ASTM D 4048	1a	бала
Плътност при 25^0 C	NF T 30 020	891	кг/$м^3$
Физическо състояние	Визуално	Грес	
Ротационен фактор	DN	500 000	
Произход на сгъстителя		k-LI	
Хомогенност		Хомогенен	
Базово масло		Минерално	
Кинематичен визкозитет на базовото масло при 40^0 C	NF T 60 100	150	mm^2/s
Киселинен индекс на базовото масло		0,3	mg KOH/g
Мириз	обонятелно	лек мириз	
Окисление Хофман, 100 часа при 100^0 C (падане на налягане)	ASTM D942	8	psi
Работен температурен диапазон		- 30 + 180	^{0}C
Инцидентен температурен диапазон		- 30 + 180	^{0}C
Точка на самозапалване на базовото масло		250	^{0}C
Точка на замръзване на базовото масло		- 25	^{0}C
Точка на прокапване	NF T 60 102	190	^{0}C
Загуби от изпарение за 22 часа при 121^0C	ASTM D 942	10	мас.%
Точка на самозапалване при затворен тигел	NF T 60 103	250	^{0}C
Пенетрация	ISO 2137	265-295	$1/10^0$ mm
Работна пенетрация, 60 удара	ISO 2137 NF T60 132	265-295	$1/10^0$ mm
Работна пенетрация, 1 000 удара	ISO 2137 NF T60 132	265-295	$1/10^0$ mm
Устойчивост на измиване с вода при 80^0 C	ASTM D 2164	8	мас.%
Отделяне на масло след 7 часа при 40^0 C	IP 221	3	мас.%
Отделяне на масло след 24 часа при 41 кРа	ASTM D 1742	5	мас.%
4 съчмен Шел тест, диаметър на петното	ASTM D 2266	0,60	mm
4 съчмен Шел тест, индекс натоварване на заваряване	ASTM D 2596	3150	N
Тест против ръждясване EMCOR	NF T60 135	0-1	бала
Летливост при 100^0 C	NF T 60 161	6	мас.%

Дистрибутор в България:
К-я „Фармко", ул. Мечников № 4, Пловдив 4002
www.pharmcobg.com тел. 032.640078, факс 032.640080;
складове:Пловдив т/ф 032.940615, София т/ф 02.971453