

SCANDICA SF 2 vs GADUS S3 V220 C 2 vs STARPLEX EP 2

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА НА ПАРАМЕТРИТЕ НА БАЗА ПУБЛИКУВАНИ TDS

Наименованието на показателя	 AZMOL Scandica SF 2	 SHELL GADUS S3 V 220 C2	 DELO STARPLEX EP2
Цвят	червен	червен	червен
Сгъстител, тип	Калциев сулфонат	Литиев комплекс	Литиев комплекс
NLGI клас на консистенция	2	2	2
Базово масло, тип	Минерално	Минерално	Минерално
Кинематически вискозитет при 40°C (cSt)	280-300	220	220
Работна пенетрация 60W, (0,1mm)	250-290	265-295	265-295
Точка на процапване, °C	Min 270	240	Над 250
Тест на Четири Съчмена Машина			
- натоварване на заваряване, (kg)	Над 413.6	н/д	315
- диаметър на петно на износване 1h/40kg, (mm)	н/д	н/д	0,40
Работна температура, (°C)	От -25 до +180 (max 190)	От -20 до -140 (max 150)	От -30 до +140 (max 180)